

Produkt-Datenblatt

PROFI-DICHT-Grundierung F

Produktbeschreibung Anwendungsgebiet

PROFI-DICHT-Grundierung F ist einkomponentig und wird, in Abstimmung mit der Icopal-Anwendungstechnik, als Haftvermittler zur Erstellung von Anschlüssen mit PROFİ-DICHT auf Kunststoff- und Kautschuk-Bahnen eingesetzt, z. B. FPO, TPO, EPDM und verschiedene andere Kunststoffabdichtungsbahnen eingesetzt.

Verbrauch

ca. 0,04 bis 0,08 kg/m²

Ausschreibungstext und Verlegevorschrift

m² Icopal-PROFI-DICHT-Grundierung F unverdünnt mit geeigneten Werkzeugen (z. B. Pinsel oder Fellrolle) auftragen. Der Untergrund muss frei von losen Bestandteilen, trocken, eis- sowie öl- und fettfrei sein.

Die Untergrundhaftung und Verträglichkeit ist immer zu prüfen.

Die Untergrundtabelle und Verarbeitungsvorschriften sind vor Verwendung der Produkte zu beachten.

PROFI-DICHT-Grundierung F kann bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen von mind. +5 °C bis max. +35 °C verarbeitet werden.

Verbrauch: ca. 0,04 bis 0,08 kg/m²

In geschlossenen Räumen ist der Einsatz nur unter besonderen Bedingungen und Sicherheitsmaßnahmen erlaubt (siehe Sicherheitsdatenblatt). Es muss u. a. für eine Zwangsbelüftung mit mind. 7-fachem Luftwechsel gesorgt werden und es dürfen keine offenen Flammen oder Zündquellen in der Nähe sein.

Mischanleitung

Die Grundierung wird unverdünnt mit geeigneten Werkzeugen (Pinsel oder Rolle) auf den zu bearbeitenden Untergrund aufgetragen.

Trockenzeit bei ca. +20 °C

- Nach ca. 20 Min. regenfest
- Nach ca. 20 Min. überarbeitbar

Lagerung

PROFI-DICHT-Grundierung F ist kühl und trocken sowie frostfrei zu lagern. Es ist ungeöffnet mindestens 12 Monate lagerfähig. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde muss auch auf der Baustelle vermieden werden.

Entsorgung

Restentleerte Behälter PROFİ-DICHT-Grundierung F können über das Interseroh Rücknahmesystem entsorgt werden. Reste PROFİ-DICHT-Grundierung F dürfen nur über entsprechend zugelassene Anlagen entsorgt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.